

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-156

RÉSINE ÉPOXYDIQUE POUR PRIMAIRE, COUCHE DE NIVELLEMENT ET MORTIER

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor®- 156 est une résine époxydique à deux composants polyvalente et à basse viscosité.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-156 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Primaire pour les résines et les mortiers époxydiques et les chapes hydrauliques
- Primaire pour support normal ou poreux
- Primaire pour les systèmes SIKA époxydiques ou polyuréthanes
- Liant pour confectionner un coulis époxydique et un mortier époxydique
- Pour un usage intérieur ou extérieur

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Basse viscosité
- Bon pouvoir mouillant
- Excellente adhérence
- Facilité d'application
- Faible temps d'attente
- Polyvalent

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE selon la norme EN 1504-2
- Marquage CE selon la norme EN 13813
- Qualité de l'air intérieur : Classification A + selon le décret 2011-321

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique

Résine époxydique

Conditionnement	Composant A	18,75 Kg
	Composant B	6,25 kg
	Composants A + B	25 kg
	Kits prédosés	
	Composants A + B	0,16 kg
	Composants A + B	2,5 kg
	Composants A + B	10 kg
	Fûts	
	Composant A	180 kg
	Composant B	60 et 180 kg
Containers		
Composant A	1000 kg	
Composant B	1000 kg	
Aspect / Couleur	Composant A	Liquide transparent
	Composant B	Liquide brun
Durée de Conservation	24 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert. Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C.	
Conditions de Stockage	Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C.	
Densité	Composant A	~ 1.10 kg /l (DIN EN ISO 2811-1)
	Composant B	~ 1.02 kg /l
	Mélange	~ 1.1 kg /l
	A 23°C.	
Teneur en Matière sèche en Volume	~100 %	
Teneur en Matière sèche en Poids	~100 %	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D	~ 83 (7 jours/ +23 °C / 50 % Humidité relative)	(DIN 53505)
Résistance en Compression	~ 55 N/mm ² Mortier (30 jours / +23°C/50 % Humidifié relative) Mortier : Mélange 1 :10 avec Sika Quartz	(EN 196-1)
Résistance à la Flexion	~ 15 N/mm ² Mortier (30 jours / +23°C/50 % Humidifié relative) Mortier : Mélange 1 :10 avec Sika Quartz	(EN 196-1)
Résistance à la Traction	>1,5 N/mm ² (rupture dans le béton)	(EN 4624)

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Primaire		
Béton faiblement ou moyennement poreux		1 × Sikafloor®-156
Béton fortement poreux		2 × Sikafloor®-156
Couche de nivellement		
Primaire		1 × Sikafloor®-156
Couche de nivellement		1 × Sikafloor®-156 + Sika Quartz 0,08-0,25 mm
Mortier		
Primaire		1 × Sikafloor®-156
Mortier		1 × Sikafloor®-156 + Sika Quartz Mortier

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	Composant A = 75 : Composant B = 25 (en poids)		
Consommation	Revêtement	Produit	Consommation
	Primaire	1-2 × Sikafloor®-156	1-2 × 0.30-0.50 kg/m ²
	Couche de nivellement (Épaisseur < 1 mm)	1 p/p Sikafloor®-156 + 0.5 p/p Sika Quartz 0,08-0,25	1.4 kg/m ² /mm
	Couche de nivellement (Épaisseur < 2 mm)	1 p/p Sikafloor®-156 + 1 p/p Sika Quartz 0,08-0,25	1.6 kg/m ² /mm
	Mortier	1 p/p Sikafloor®-156 + 10 p/p Sika Quartz Mortier	2.2 kg/m ² /mm
	p/p. : part en poids Note: Ce sont des valeurs théoriques qui ne prennent pas en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc.		
Température de l'Air Ambiant	+10 °C min. / +30 °C max.		
Humidité relative de l'Air	80 % humidité relative max.		
Point de Rosée	Attention à la condensation Le support doit être à une température de + 3 °C par rapport au point de rosée pour réduire les risques de condensation		
Température du Support	+10 °C min. / +30 °C max.		
Humidité du Support	≤ 4 % en poids à la bombe à carbure Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).		
Durée de Vie en Pot	Température	Temps	
	+10 °C	~ 60 minutes	
	+20 °C	~ 30 minutes	
	+30 °C	~ 15 minutes	

Vitesse de Durcissement

Avant application de produits sans solvant Sikafloor® sur le Sikafloor®-156

Température	Minimum	Maximum
+10 °C	24 heures	4 jours
+20 °C	12 heures	2 jours
+30 °C	8 heures	24 heures

Avant application de produits solvantés Sikafloor® sur le Sikafloor®-156

Température	Minimum	Maximum
+10 °C	36 heures	6 jours
+20 °C	24 heures	4 jours
+30 °C	12 heures	2 jours

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Les caractéristiques du support dépendront de l'épaisseur du revêtement et de la destination du local. Se référer aux documents normatifs suivants :
- Revêtement filmogène : DTU 59.3 Peinture de sol
- Revêtement pour sol à trafic piéton : DTU 54.1 Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse.
- Revêtement pour sol industriel : Cohésion d'au moins 1,5 MPa en traction directe et résistance à la compression d'au moins 25 MPa
- Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenailage ou rabotage afin d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.
- Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, Sikadur® ou SikaGard®
- Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.

MÉLANGE

Réhomogénéiser mécaniquement le composant A, ajouter le composant B.
Malaxer le mélange A + B avec un agitateur mécanique pendant 3 minutes
Puis incorporer si nécessaire le sable de quartz et poursuivre le malaxage durant 2 minutes.
Verser ensuite le produit dans un second récipient et reprendre le malaxage pendant quelques instants.
Le produit est prêt à appliquer dès la fin du malaxage.
Pour le mortier utiliser un mélangeur à axe vertical.

Mélange

Pour réduire au maximum l'entraînement d'air pendant le malaxage, il est conseillé de réaliser cette opération à faible vitesse de rotation (env.300 tours minute) en veillant à garder l'agitateur en fond de seau pendant sa rotation.

APPLICATION

Vérifier au préalable l'humidité du support, l'humidité

relative, les températures ambiantes des produits et du support ainsi que le point de rosée.

Si l'humidité du support est > 4%, le système Sikafloor®-EpoCem® peut être utilisé pour former une barrière de remontée d'humidité temporaire.

Primaire :

Appliquer le Sikafloor®-156 uniformément à la brosse, au rouleau ou au platoir métallique, en insistant de façon énergique afin de bien le faire pénétrer dans les aspérités du support.

Couche de nivellement :

Appliquer au platoir métallique ou au peigne cranté.

Mortier :

L'application du mortier est réalisée sur une couche de primaire de Sikafloor®-156 encore poisseuse.
Répandre le mortier au sol. Tirer à la règle entre deux réglets de façon à obtenir l'épaisseur désirée. Après un court temps d'attente, compacter et lisser avec une lisseuse ou une talocheuse mécanique plastique (rotation entre 20 et 90 tours/minutes) jusqu'à obtention d'un revêtement lisse et uniforme

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec le DILUANT C immédiatement après l'emploi.

A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

LIMITATIONS

- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation du Sikafloor®-156.
- Protéger le Sikafloor®-156 de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 24 heures.
- Eviter le contact fréquent ou permanent de l'eau sur le mortier non revêtu.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risque d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante
- Sous certaines conditions, l'utilisation de chauffage au sol provoquera des modifications d'aspect du re-

vêtement.

- Pendant l'application et le durcissement éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.
- Le mauvais traitement des défauts du support réduira la durée de vie du revêtement.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe IIA / j type PS) est de 500 g/l (2010) de produit prêt à l'emploi.

La teneur maximale en COV du Sikafloor®-156 est < 500 g/l de produit prêt à l'emploi.

*Composés Organiques Volatils

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à

l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Sikafloor-156_fr_FR_(12-2017)_5_1.pdf

Notice Produit
Sikafloor®-156
Décembre 2017, Version 05.01
020811020010000007